

	FISA TEHNICA				
	Denumirea comerciala		LAZURÁN ULTRA LAZUR GROS		
	Cod				
	Valabila de la data de 18.06.2020				
	Editia 0		Revizia	0	

Rezistent la UV și apă
Aspect satinat
Nuanțare computerizată

Domeniu de utilizare: LAZURÁN ULTRA LAZUR GROS formează o peliculă protectoare translucidă satinată la suprafața lemnului. Evidențiază nervura lemnului, și îi asigură protecție îndelungată împotriva factorilor climatici, în special împotriva efectului dăunător al radiațiilor solare. Respinge umiditatea de pe suprafață, protejând astfel lemnul împotriva factorilor externi. Proprietățile de extra protecție UV îi sunt conferite de adaosurile de protecție UV. Se utilizează ca finisaj decorativ al suprafețelor interioare și exterioare din lemn, la ornamentele clădirilor, lambriuri, mobilier de grădină, etc. Din variantele incolor și brad borovi se pot obține aproape 100 de nuanțe diferite cu ajutorul sistemului de nuanțare Trilak Colormix.

Randament: 13 m²/lit., într-un strat.

Consum: 0,15 – 0,2 litru / m² în 2 straturi

Straturi recomandate: 2.

Diluabilitate: -.

Timp de uscare la 23 °C: 24 ore.

Timp de reaplicare la 23 °C: 24 ore.

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula sau prin pulverizare.

Pregătirea suprafeței: Îndepărtarea stratului vechi de lac sau vopsea. Suprafața de lemn trebuie să fie curată, uscată, desprăfuită și fără contaminări. Șlefuire în direcția fibrei, desprăfuire. La exterior lemnul trebuie protejat în prealabil împotriva insectelor și ciupercilor cu o soluție de protejare pentru lemn.

Aplicare: A se amesteca bine înainte de utilizare! Uscarea intermediară între straturi este de 24 ore, iar uscarea totală se realizează în 24 ore. Este recomandată șlefuire fină între straturi.

INFORMAȚII UTILE: Din cauza proprietăților diferite de suprafețe se recomandă probe de vopsire. În exterior culorile închise au o durată de viață mai lungă față de culorile deschise. Timpul de uscare depinde în mare măsură de tipul suprafeței, de grosimea stratului, de temperatură, de umiditatea relativă al aerului și de ventilație. Temperatura aerului ambiant și temperatura suprafeței trebuie să fie între +10°C - 30°C în timpul aplicării sau uscării. Nu se recomandă vopsirea în condiții meteorologice nefavorabile (de ex. soare intensă, vreme ploioasă sau cu umiditate ridicată). Acoperirea se poate da în exploatare la 48 ore de la ultima aplicare. Proprietățile produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile utilizării și calitatea suprafeței suport.

Varianta incoloră este recomandată strict pentru interior.

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul) (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C). A SE FERI DE ÎNGHEȚ !

Compoziție: solvenți, rășini sintetice, pigmenți fotostabili.

Componenți periculoși: Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani izoalcani, ciclice, <2% aromatice.

Valori limită acceptată în UE pentru acest produs (A/e): **400 g/l (2010)**

Acest produs conține maxim **400 g/l COV**.



Atenție

- H226** Lichid și vapori inflamabili.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.
P235 A se păstra la rece.
P261 Evitați să inspirați vaporii.
P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
P304+340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P312 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
P403 A se depozita într-un spațiu bine ventilat.
P501 Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor.

Conține 2-butanon-oxim, ω -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives, α -[3-[3-(2Hbenzotriazol-2-yl) derivatives. Poate produce reacții alergice.

Culoarea peliculei obținute poate diferi față de cea din paletar, fiind influențată de textura și capacitatea de absorbție a lemnului, de grosimea stratului de vopsea.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

Ambalare:

LAZURÁN ULTRA LAZUR GROS se ambalează în recipiente din metal, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 0.75L și 2.5L.

Tonuri de culoare: incolor, brad borovi, nuc, mahon, teak, stejar, capere, palisandru.